

DESCRIPCION:

RECUBRIMIENTO EPOXI INCOLORO PARA SUBSTRATOS DE HORMIGÓN

PROPIEDADES:

Está formulado especialmente para la imprimación de soportes de hormigón como endurecedor o como recubrimiento de los mismos.

Su grado de humectación y su elevado poder de adherencia consigue recubrir pequeños poros sin producir burbujas e incluso reutilizarlo como ligante para confeccionar un mortero de bacheado mezclándolo con áridos de cuarzo silíceos lo hacen especialmente útil como imprimación epoxi universal.

APLICACIONES:

- Recubrimiento incoloro sobre hormigón, morteros epoxi, soportes cementosos.
- Muy buena humectación sobre capas de nivelación cementosas autonivelantes.
- Imprimación para superficies de baja a normal absorción.

MODO DE EMPLEO:

Preparación de la superficie:

la superficie a tratar sea resistente, firme y porosa
-la superficie a tratar esté seca, y limpia de grasa y polvo.
La humedad no debe superar el 4%.

Si la superficie está pulida, debe hacerse un tratamiento superficial mediante granallado, fresado o desbastado

Preparación de la mezcla:

El producto se presente en 2 componentes.

La mezcla debe realizarse en las proporciones servidas.

Agitar bien hasta conseguir una mezcla uniforme,

Se aplica con rodillo de pelo corto.

El consumo es de 0.300-0.350 kg/m².

Una vez aplicado debe protegerse contra la humedad, la condensación y el agua durante, al menos, las primeras 24 horas.

Los áridos a utilizar estarán completamente secos. No se deben añadir disolventes o cualquier otro producto que pudiera afectar a las propiedades de los productos.

PRECAUCIONES:

Utilizar guantes de goma y proteger los ojos de salpicaduras.

Evítese el contacto con la piel.

Irrita los ojos y la piel.

Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

Mantener alejado del alcance de los niños.

En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua.

PRESENTACION:

Consultar disponibilidad.

NORMATIVA:

R.D. 255/2003 Disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la clasificación, envasado y etiquetado de PREPARADOS PELIGROSOS.

NEOQUIM

B73139651

ESPECIALIDADES QUÍMICAS NEOQUIM, S.L.

P.I. DE LORQUÍ - C/ARCHENA, NAVE 23

30564 LORQUÍ (MURCIA)

TLF: +34 968 687 839

neoquim@neoquim.com

NEOPARK EPOXI IMPRIMACION

Colores: INCOLORO

Rendimiento : 0.300-0.350 kg/m².

Tiempo de secado para

paso de peatones: 12 horas

Endurecimiento total: 7 días

Proporción mezcla: 3base, 1 catalizador

La información y datos contenidos en este documento pretenden instruirles acerca de nuestros productos y sus posibles aplicaciones, sin responsabilidad por nuestra parte en su aplicación a cada caso particular.

Fecha: 15/01/16 Rev. 2 Pag. 1/1