

DESCRIPCION:

**Pintura plástica en frío de dos componentes,
ANTIDESLIZANTE para señalización vial**

PROPIEDADES:

Fácil aplicación.

- Gran dureza y flexibilidad.
- Rápido secado, sin dejar "tac" en superficie.
- Resistente a los álcalis por ser insaponificable la película.
- Gran resistencia a la abrasión.
- Perfecto anclaje sobre el substrato.
- Perfecto comportamiento frente a los agentes químicos y atmosféricos.
- Debido a su formulación esta pintura se considera rugosa, con un valor de SRT ≥ 65 .

Este producto es ANTIDESLIZANTE porque cuenta con una serie de partículas de un tamaño específico el cual disminuye el peligro del deslizamiento.



APLICACIONES:

Pintura con excelente adherencia sobre firmes bituminosos y repintados.

- Recomendada para pintar sobre firmes de hormigón por ser insaponificable.
- Para pasos de cebra, resaltes, flechas, dibujos de señalización...

MODO DE EMPLEO:

Homogeneizar bien el producto.

Añadir una bolsa de catalizador peróxido al 30% de 250 gr. por cada envase de 15 kg de Señapint Tráfico, y mezclar perfectamente. (Porcentaje de catalizador – 1,67%). En condiciones de bajas temperaturas, se puede aumentar el porcentaje de catalizador añadiendo hasta una bolsa y media por cada envase de producto.

Aplicar sobre superficies limpias y secas.

Se aplica de forma manual, mediante zapatón, llana o espátula. Aplicar siempre a temperaturas comprendidas entre los 5°C a 40°C, sobre pavimentos secos y libres de polvo.

PRECAUCIONES:

(F) FACILMENTE INFLAMABLE, (Xi) IRRITANTE

Contiene: acrilato de n-butilo y metacrilato de metilo

R11.- Fácilmente inflamable. R43.- Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. R52/53.- Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. R64.- Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.

PRESENTACION:

Cubos metálicos de 15.2 kg. (15.0 kg base + 0.2 kg cat.)

Colores: blanco, amarillo.

NORMATIVA:

R.D. 255/2003 Disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la clasificación, envasado y etiquetado de PREPARADOS PELIGROSOS.



SEÑAPINT TRAFICO

PINTURA DE SEÑALIZACION VIAL (2 COMPONENTES)

REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS:

DENSIDAD RELATIVA : $1,91 \pm 2\%$ (1,87 – 1,95)

TIEMPO DE SECADO : ≤ 30 minutos

FACTOR LUMINANCIA : $\beta \geq 0,50$ – CLASE LF2

ENVEJEC. ARTIFICIAL ACELERADO: $\beta \leq 0,05$ – CLASE UV1

RESISTENCIA A LOS ÁLCALIS : Sin defectos superficiales.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO: SRT ≥ 65 – CLASE S5

RENDIMIENTO: 1.5 a 2.5 kg / m².

La información y datos contenidos en este documento pretenden instruirles acerca de nuestros productos y sus posibles aplicaciones, sin responsabilidad por nuestra parte en su aplicación a cada caso particular.